

Thông số kỹ thuật

Jotafloor Non Slip Aggregate Type - Fine / Medium / Coarse



Mô tả sản phẩm

Jotafloor Non Slip Aggregate là loại cốt liệu cứng được phân loại và đóng gói sẵn, dùng kết hợp với các loại sơn Jotafloor tạo cho sàn khả năng chống trượt. Cốt liệu này được rải lên màng sơn còn ướt và những hạt không bám dính trên bề mặt còn lại sẽ được dọn sạch khi bề mặt sơn đã khô. Định mức phủ phụ thuộc vào số lượng sử dụng ban đầu và độ nhám yêu cầu.

Mục đích sử dụng

Dùng cho những khu vực sàn chống trượt như:

- Sàn dốc
- Lối đi trong nhà xưởng
- Các nhà máy chế biến thực phẩm
- Nhà máy chế biến sữa
- Khu vực sản xuất ẩm ướt
- Khu vực có nguy cơ trơn trượt trong công nghiệp
- Bãi đậu xe
- Traffic Deck Systems

Chú thích

Kích cỡ: Mịn, Trung bình hay Thô (tùy theo độ nhám yêu cầu)

Định mức phủ: 2 – 6 kg/m² lúc rải, 1.5 – 4 kg/m² thật sự nằm trên màng sơn

Tính chất vật lý

% thể tích chất rắn* 100 ±

Điểm bắt lửa Không cháy

Độ nhớt

Độ bền với dung môi

* Theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E)

Điều kiện trong quá trình sơn

Tùy thuộc vào qui trình kỹ thuật cho loại sơn phủ chỉ định.

Biện pháp thi công sơn

Sơn

phun

Ru lô

Other

Hạt chống trượt Jotafloor Non Slip Aggregate có thể sử dụng với các sản phẩm Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating và Jotafloor SL Universal nếu có yêu cầu. (Xin liên hệ với Jotun để được hướng dẫn phương pháp thi công do có sự khác nhau tùy theo sản phẩm sử dụng).

Rải hạt chống trượt Jotafloor Non Slip Aggregate lên trên bề mặt màng sơn ướt của lớp Jotafloor thứ nhất cho đến khi bao phủ toàn bộ bề mặt. Không được ném mạnh do điều này có thể làm hư màng sơn lớp một. Có thể sử dụng rây để rải, nó cho phép hạt chống trượt rơi thẳng xuống bề mặt màng sơn ướt.

Khi lớp một đã khô, dùng máy hút bụi hoặc chổi để thu dọn các hạt không bám dính trên bề mặt, các hạt này có thể được tái sử dụng nếu còn sạch.

Tiến hành sơn lớp Jotafloor hoàn thiện ở chiều dày thiết kế.

Bảo quản

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định về an toàn của mỗi quốc gia. Tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt. Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín.

Vận chuyển

Lưu ý vận chuyển cẩn thận. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Kích cỡ đóng gói

25 kg.

Kích cỡ đóng gói ở mỗi nước có thể khác nhau tùy theo yêu cầu riêng.

Sức khỏe và an toàn

Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn. Tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà bông, nước hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức.

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong Bản Thông số An toàn Sản phẩm.

LƯU Ý

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của Nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo trước. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được những yêu cầu của nước sở tại.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong các bảng thông số kỹ thuật sản phẩm, thì bảng có ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được xem như là bảng thông số kỹ thuật có thông tin chính xác của Nhà sản xuất.

Jotun là một Tập đoàn đa quốc gia có nhà máy, văn phòng bán hàng tại hơn 50 quốc gia. Nếu cần biết địa chỉ gần nhất với bạn xin liên hệ văn phòng Jotun tại địa phương hoặc liên hệ với chúng tôi qua Internet tại trang web: www.jotun.com

PHÁT HÀNH 26 NOVEMBER 2010 BỞI JOTUN
BẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÀY THAY CHO CÁC BẢN ĐÃ PHÁT HÀNH TRƯỚC ĐÂY

PDF Version :

